

INNO- SEALANT FOX PURSEAL PS600

Dikey ve Yatay Derzlerin Yalıtımı İçin Geliştirilmiş, Poliüretan Esaslı, Tikotropik Dolgu Mastiği

Tanımı

FOX PURSEAL PS600, Tek komponentli, sürekli elastikiyete sahip, suya dayanıklı, düşük modüllü yapıştırıcı ve derz dolgusudur. En güncel poliüretan teknolojisi ile üretilmiş bu ürün iç ve dış mekânlar ile nemli yüzeylerde kullanıma uygundur. Havanın nemi küreleşir.

DIN 18540 – F Şartlarını Sağlar

Kullanım Yerleri

- Yatay ve düşey yapı derzlerinin yalıtımında,
- Çatı derelerinde,
- Prefabrik panellerde,
- Su tanklarında ve yüzme havuzlarında,
- Metal doğrama birleşimlerinde, alüminyum pencere ve panellerde,
- Cam, ahşap, alçı panel, granit ve mermer uygulamalarında derz dolgusu ve yapıştırıcı olarak kullanılır.

Avantajları

- Hemen her türlü yüzeye astarlı ve astarsız yapışır.
- Yüksek kimyasal dayanım, kimyasal işlem gören su ve yüzme havuzlarındaki derzlerin yalıtımı için uygundur.
- Yaşlanmaya ve dış hava koşullarına dayanıklıdır.
- Sürekli elastiktir, üzeri boyanabilir.
- Su geçirimsizdir, bakteri ve küfe dayanıklıdır.
- - 40°C'de bile elastikiyetini korur.
- Sıcaklığa karşı dayanımı yüksektir, >60°C ulaşan ortamlarda bile uygulamaya izin verir.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Poliüretan
Yoğunluk	1,35 gr/cm ³
Renk	Beyaz, Gri, Siyah
Kuruma Süresi +25°C	2 saat
Kürlenme Oranı	3-4 mm/gün
Servis Isısı	- 40°C / +80°C
Shore A	25
Esneleme	> %900
Betona Yapışma	> 2 N/mm ²
Termal Direnç +80°C	100 gün
Toksitite	Yok

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulamanın yapılacağı alan düzgün, temiz ve her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya gibi kalıntılar yüzeyden uygun yöntemlerle temizlenmelidir. Yüksek yağ emmiş yüzeyler tamamen yenilenmeli ve **FOX EPOMORTAR FC510** Epoksi esaslı tamir harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi beton ise, min. C25 sınıfı, bağıl ortam nemi %85'in altında, ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çatlak ya da zayıf sıkılaştırılmış beton gibi çok gözenekli alt katmanların ısı yükseldiğinde, kürlenmesi henüz tamamlanmamış olan mastikte oluşabilecek hava baloncuklarını önlemek için gözenek bağ alan yüzeylerinin dolgusu düzgün iyi yapılmalıdır. Sağlam olmayan alt katmanlar üzerine direk uygulama yapılması önerilmez. Bu gibi durumlarda, alt katman, betonu güçlendiren, aynı zamanda dayanıklı ve kalıcı bir alt katmanın oluşmasını sağlamak için, yüzey tipine ve nem durumuna uygun seçilecek astar malzeme ile uygulama öncesinde astarlama yapılmalıdır.

Uygulama

Açık hücreli poliüretan veya kapalı hücreli polietilen destek fitili gibi malzemeleri uygulayınız. Her iki tip destek fitili de uygun olmasına karşın, kapalı hücreli polietilen kullanırken ısının yükselmesi durumunda baloncuk oluşabileceğinden fitilin dış kaplamasının delinmemesine dikkat edilmelidir. Mastiğin aletle düzeltilmemesi durumlarına karşı sabit bir destek işlevi gören fitil, uygulamada genişliğin derinliğe olan oranının doğru olması açısından önem taşımaktadır. Dolgu mastiği uygulama tabancasının içine kaydırın, mastik ambalajının en ucunu kesin ve tabancayı doğru damla ölçüsü almak üzere kesilmiş ağızlıkla birlikte yerleştirin. Mastiği, hava kalmamasına dikkat ederek derzin içine sıkın. Geniş derzlerde, mastiğin kenarlar ve dipile temasının tam sağlanması için bir geçişlikten daha fazla tabanca uygulamasına gereksinim vardır. Uygulamadan sonra derhal spatula ile düzeltme yapınız. Minimum derinliğin 10 mm olması koşuluyla genişliğin derinliğe oranı 2:1 olmalıdır. Ürün, nihai kürünü tamamlanmadan kimyasallara maruz bırakılmamalıdır.

Ambalaj

600 ml sosis (Alüminyum Folyo) ve 300 ml Kartuş (Metal)

Standart Renkler

Gri, Beyaz, Siyah

Sarfiyat

Her 600 ml sosis İçin lineer metre ölçüsü

Genişlik	5 mm	10 mm	15 mm	25 mm
Derinlik				
5 mm	24 m	12 m		
10 mm			4 m	2,4 m
15 mm				1,6 m

Sarfiyatlar teoriktir. Derzin düzgünlüğüne ve polietilen fitilin yerleştirme şekline bağlı olarak sarfiyatlar değişir

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.